


86-10

С344. 1з



ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ДУБНА

2394/86

13-86-10

Ю.А.Будагов, А.Б.Йорданов, Л.Б.Литов,
Ю.Н.Харjeeев, Р.В.Ценов

ФОКУСИРУЮЩИЕ ЗЕРКАЛА
С ОСНОВОЙ ИЗ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЕНЫ


Направлено в журнал "ПТЭ"

1986

При создании черенковских счетчиков одной из основных проблем является проблема светосбора, решение которой непосредственно зависит от свойств фокусирующих зеркал. Известно много способов изготовления зеркал, обладающих высокими фокусирующими и светоотражающими свойствами /1,2/. Однако на практике часто требуются зеркала, обладающие, наряду с указанными свойствами, и другими, такими, как легкость материала зеркала (для уменьшения многократного рассеяния частиц, проходящих через него), простота технологии изготовления зеркал и их последующей обработки с целью получения элементов различных форм. Потребность в таких зеркалах, имеющих прямоугольную (или многоугольную) форму, возникает, например, при сборке многозеркальных отражающих поверхностей мозаичного типа не только в черенковских счетчиках, но и в энергетических солнечных установках. В известных способах имеет место трудоемкая механическая операция — шлифовка поверхностей, а плотность материала зеркала на единицу площади его поверхности (ρ') превышает 1 г/см².

В настоящей работе описан новый способ изготовления легких и прочных зеркал прямоугольной формы, обладающих высокими светоотражающими и фокусирующими свойствами. В предлагаемом способе зеркало изготавливается по технологии, близкой к описанной в работе /3/, но в отличие от нее вводится дополнительный второй слой основы из легкого вещества. Этот второй слой фиксирует форму и радиус кривизны поверхности зеркала без использования армировки из тяжелого материала, что позволило значительно уменьшить величину ρ' .

Согласно предлагаемому способу, зеркало изготавливается следующим образом (см. рис. I). На светоотражающую майларовую пленку (1) толщиной 15–30 мкм, приклеенную на арматурное кольцо (4), наливается тонким слоем (0,5–0,8) мм эпоксидный компаунд (эпоксидная смола + + отвердитель) (6). После частичной полимеризации компаунда, приводящей к потере текучести последнего, между пленкой и формой создается избыточное давление /3/. Давление поддерживается не только до полной полимеризации смолы (24–30) часов, но и во время формирования второго слоя (7), создаваемого путем разлива жидкой многокомпонентной смеси пенополиуретана ППУ–ЗС /4/ на полностью полимеризовавшуюся эпоксидную основу. В течение 2–3 минут жидкий ППУ–ЗС, вспениваясь при атмосферном давлении, увеличивает свой объем в 10–15 раз и спус-






Рис. I.

Поперечное сечение формы для изготовления зеркала, где 1 - светоотражающая пленка, 2 - форма, 3 - кольцо, 4 - арматурное кольцо, 5 - уплотнительная резинка, 6 - эпоксидный компаунд, 7 - пенополиуретан

ся 20–24 часа становится жестким. В дальнейшем зеркало может быть использовано в форме полученного сферического сегмента либо прямоугольного (или многоугольного) элемента, легко вырезаемого из исходного сегмента.

Непосредственное нанесение пенополиуретана на светоотражающую пленку приводит к полной потере гладкости пленки. Поэтому в нашем способе первый тонкий слой из эпоксидной смолы обязателен: он, во-первых, сохраняет гладкость пленки в процессе формирования второго слоя и, во-вторых, обеспечивает необходимую адгезию между соприкасающимися с ним поверхностями пленки и второго слоя основы. Вследствие этого толщину первого слоя удается существенно уменьшить и довести до указанных выше значений 0,5–0,8 мм. Второй слой основы из жесткого пенополиуретана толщиной 15–40 мм окончательно фиксирует и сохраняет во времени радиус кривизны зеркала.

Достигнутая нами величина ρ' составила для фокусирующих зеркал круглой и прямоугольной форм соответственно 0,12–0,15 и 0,2–0,3 г/см², что существенно меньше величины ρ' в известных зеркалах аналогичной формы.

Поскольку формирование зеркала происходит при маленьком избыточном давлении (0,05 атм.) и температуре около 40°C, а отражающий слой пленки непосредственно не контактирует с поверхностями формы и второго слоя основы, то коэффициент отражения зеркала не отличается от коэффициента отражения исходной пленки (R). На рис. 2 показана измеренная с помощью спектрофотометра СФ-16 зависимость величины R от длины волны λ в интервале $\lambda = 240$ –580 нм для двух образцов




Рис. 2.

Зависимость коэффициента отражения пленки R от длины волны λ . Кривая 1 соответствует пленке шириной 600 мм и с оптимизированной толщиной покрытия, а кривая 2 – пленке шириной 1500 мм.

использованных нами пленок, причем кривая 1 соответствует образцу, который имел оптимизированную толщину покрытия, равную 0,1 мкм^{5/}.

Предлагаемым способом были изготовлены 16 зеркал в форме сферических сегментов с диаметрами основания и радиусами кривизны: 300 и 1060 мм, 580 и 900 мм; 860 и 1200 мм. Из образцов с диаметром основания 860 мм были вырезаны 12 прямоугольных элементов (зеркал) с размерами 315 x 760 мм², из которых 8 были использованы как светофокусирующие зеркала в 8-канальном пороговом черенковском счетчике^{6/}, работающем в составе спектрометрической установки ГИПЕРОН^{7/}. Проверка фокусирующих свойств зеркал и их юстировка после монтажа в счетчике проводились с помощью лазера, луч которого имитировал направление черенковского излучения от проходящих через счетчик частиц. При сканировании таким лучом всей поверхности каждого зеркала отраженный луч не выходил за пределы фотокатода ФЭУ ($\phi = 110$ мм), соответствующего данному зеркалу.

Таким образом, разработан и внедрен новый способ изготовления легких и прочных фокусирующих зеркал прямоугольной формы с основой из быстротвердеющей пены – пенополиуретана ППУ-ЗС. Трехлетний опыт использования этих зеркал показал высокие фокусирующие и светоотражающие свойства и их стабильность во времени.

В заключение авторы выражают благодарность В.П.Джелепову, А.Д.Софронову, Н.П.Федорову за содействие в работе, А.В.Хруленко за консультации по использованию ППУ-ЗС, П.В.Симонову и Л.А.Пермяковой за помощь в работе.

Литература

1. Зрелов В.П. Излучение Вавилова-Черенкова. т.2, Атомиздат, Москва, 1968.
2. Антипов Ю.М. и др. ИГЭ, № 4, 1978, с.84.

3. Йорданов А.Б. и др. Авторское свидетельство СССР, № 710820 от 28.9.79 г. Бюл.ОИПОТЗ, 25.01.80., №3, с.62.
4. Кацнельсон М.Д., Балаев Г.А. Пластические массы. Ленинград, Химия, 1978.
5. Блик А.М. и др. Сообщение ОИЯИ, ИЗ-83-153, Дубна, 1983.
6. Бицадзе Г.С. и др. ОИЯИ, ИЗ-85-80, Дубна, 1985.
7. Антохов В.А. и др. ОИЯИ, ИЗ-84-562, Дубна, 1984.

Будагов Ю.А. и др.

13-86-10

Фокусирующие зеркала с основой из быстровердеющей пены

Разработан простой способ изготовления легких и прочных фокусирующих зеркал с основой из быстровердеющей пены - пенополиуретана ППУ-ЗС. Были изготовлены 12 сферических фокусирующих зеркал прямоугольной формы с размерами 315x760 мм^2 и радиусом кривизны 1200 мм. Трехлетний опыт использования этих зеркал на спектрометрической установке "Гиперон" показал стабильность их высоких светоотражающих и фокусирующих свойств.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1986

Перевод М.И.Потапова

13-86-10

Budagov Yu.A. et al.
Focalizing Mirrors Based on the Foam Polyurethane

A simple method of the construction of thin and stable focalizing mirrors on the basis of foam polyurethane is described. 12 rectangular mirrors with dimensions 315x760 mm^2 and curvature radius 1200 mm were made. During three years of utilization in an 8-channel gaseous threshold Cherenkov counter in the "Hyperon" spectrometer set-up the mirrors displayed high focalizing and reflecting properties.

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear Problems, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1986

Рукопись поступила в издательский отдел
7 января 1986 года.