

1964

C JONORODA H A ROGODOD III E MORONO

2637

М.Г. Земскова, Н. А. Лебедев, Ш. Г. Меламед, О.Ф. Саункин, Г. В. Сухов, В.А. Халкин, Э. Херрманн, Г. И. Шманенкова

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ АНАЛИЗА ИТТРИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСЕЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4183/ 10

х) М.Г.Земскова, Н.А.Лебедев, Ш.Г.Меламед х) О.Ф.Саункин, ^{X)}Г.В.Сухов, ^B.А.Халкин, Э.Херрманн, Г.И.Шманенкова ^{X)}

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ АНАЛИЗА ИТТРИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСЕЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

essetsi be Long Santa s Santa se

Направлено в "Заводскую лабораторию"

 х) Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "ГИРЕДМЕТ"

В настоящее время для решения ряда научно-технических задач требуются особо чистый иттрий и его соединения с содержанием примесей редкоземельных элементов (р.з.э.) и, в первую очередь, более легких, чем гольмий (меньше 10⁻⁴%). Анализ иттрия на эти примеси – одна из актуальных задач аналитической химии р.з.э. В таблице 1 приведены имеющиеся литературные данные о предельной чувствительности примого определения некоторых примесей р.з.з. в иттрии.

Т	а	б	л	и	ц	a	

Метод анализа	ТЪ	Dy	Gd	Но	Eu	Литера- тура
Оптико- спектральный	5•10 ⁻³ %	(1-2) 10 ⁻³ %	(1-2)10 ⁻³ %	(1-2+10 ⁻³)	6 -	/1/
Люминесцент- ный, на твердых кристалло- фосфорах	≈ 10 ⁻⁴ %	≈10 ⁻⁴ %	≈10 ⁴ %	-	-	/2/
Нейтроно- активационный, у -спектраль- ный вариант	(3 – 6 ⊧ 10 ^{−5} %	2·10 ⁻⁴ %	-	-	(2-4).10	€ /8/

Чувствительность прямого определения некоторых примесей р.з.э. в иттрии

Для повышения чувствительности анализа иттрия нами исследована возможиость предварительного выделения определяемых редкоземельных примесей методом экстракционной хроматографии. Этот метод был успешно использован для отделения радиоактивных изотопов диспрозия и более легких р.з.э. от 2 г эрбия, облученного протонами с энергией 660 Мэв^{/4/}, и для предварительного концентрирования этих элементов при анализе эрбия высокой чистоты^{/5/}. Преимуществом метода экстракционной хроматографии по сравнению с применявшимся ранее конообменным методом концентрирования редкоземельных примесей^{6/} является хорошая воспроизводимость, небольшая длительность концентрирования и высокий фактор обогашения примесей.

Сущность метода экстракционной хроматографии состоит в распределении разделяемых элементов между неподвижной органической фазой, фиксированной на инертном носителе, и подвижной водной фазой. Носителем органической фазы может служить любой гидрофобный материал с развитой поверхностью. В нашей работе использовался гидрофобизированный диметилдихлорсиланом ((CH₃)₂SiCl₂) силикагель марок КСК № 2 и №2,5. В качестве экстрагента была выбрана ди-(2-этилгексил) ортофосфорная кислота (Д2ЭГФК), для которой средний фактор разделения р.э.э. равен 2,5^{/7/}. Коэффициенты распределения (K_р) для этого экстрагента растут с увеличением атомного номера элемента. Иттрии занимает место между Но и Ег. К_р иттрия в 6М HCl <1, что позволяет при использовании небольших, но обладающих высокой емкостью колонок со 100% Д2ЭГФК после вымывания легких редкоземельных примесей разбавленной кислотой быстро удалять из колонки иттрий.

Экспериментальная часть

Ди-(2-этил-гексил) ортофосфорную кислоту выделяли из смеси изооктилфосфатов и очищали по методике, приведенной в работе^{/8/}. Эквивалентный вес полученного экстрагента - 324 хорошо совпадает с его теоретическим значением - **3**22.

Силикагель марок КСК № 2 и КСК № 2,5 (1:1) с размером частиц 0,06-0,07 мм гидрофобизировали раствором диметилдихлорсилана в четыреххлористом углероде (1:4). Суспензию в течение 3-5 часов кипятили в колбе с обратным холодильником. На 100 г силикагеля брали 40 г диметилдихлорсилана. К высушенному силикагелю при тщательном перемешивании добавляли Д2ЭГФК из расчета 0,75 мл на 1 г носителя. После пропитки сорбент оставался сухим, порошкообразным. Для смачивания сорбента водным раствором кислоты пропитанный экстрагентом силикагель заливали 0,1 N HCl , при перемешивании нагревали до 70-80°С и отделяли от совершенно несмачиваемых частиц центрифугированием. Осадок в виде суспензии помещали в колбу и в течение суток выдерживали при пониженном давлении (10-15 мм ртутного столба) с целью удаления воздуха из пор сорбента. После загрузки сорбента в колонку, описание которой дано ниже, его промывали 10 л 6 М HCl и і л 0,1 М HCl .

Соляную кислоту марки "х.ч.", которую использовали для промывки сорбента и в качестве элюента, дополнительно очищали перегонкой. Методику отрабатывали на спектрально-чистых образцах иттрия. Содержание иттрия в элюате определяли спектрофотометрически с реактивом арсеназо- III В качестве радиоактивных индикаторов р.э.э. использовали нейтронодефицитные изотопы гольмия, диспрозия и тербия. Содержание радиоэлементов определяли по интенсивности у -излучения.

Оптимальные условия разделения выбирали на основании имеющихся даиных о разделении эрбия и микроколичеств р.э.э. и предварительных опытов с иттрием. Было установлено, что для выделения концентрата примесей, со держащего более 50% гольмия и свыше 90% более легких р.э.э., загрузка колонки иттрием не должна превышать 10%.

Условия выделения редкоземельных примесей из 1 г иттрия были выбраны следующими:

диаметр колонки – 50 мм, высота слоя сорбента – 450 мм, количество силикагеля – 325 г, количество Д2ЭГФК – 256 мл, рабочая температура – 40[°]C, элюент для примесей р.з.э. – 2,5 N HCl, скорость элюирования – 0,8 мл/см² мин.

Сорбент занимает в колонке объем 880 мл. Свободный объем колонки - 400 мл. Емкость сорбента - 0,9 мг-экв/мл.

Схема установки для отделения примесей р.э.э. от иттрия представлена на рис. 1. Основной частью установки является стеклянная колонка (1) диаметром 50 и высотой 800 мм, вставленная при помощи резиновых уплотнений в стеклянную нагревательную рубашку. В нижнюю часть колонки впаян крупнопористый стеклянный фильтр (7), хорошо удерживающий силикагель и не создающий заметного сопротивления потоку жидкости. Сверху силикагель закрыт перфорированным поливинихлоридным диском (9) с диаметром отверстий - 1 мм. Это предотвращает взмучивание сорбента при подаче раство ров. Колонка закрывается притертой пробкой с 3 вводами. Раствор, содержащий р.э.э., подается в колонку из сосуда (5) при помощи разрежения, создаваемого водоструйным насосом. Элюент поступает из сосуда (4) под давлением 0,2-0,3 атм, создаваемым азотом из баллона. Перед попаданием в колонку элюент проходит через теплообменник (3). Выходящий из колонки раствор через счетчик капель (в) поступает в кварпевый испаритель (8). Колонка (1) и теплообменник (3) иагреваются до 40°С термостатированной водой. Управление установкой осуществляется системой кранов I-VII.

Концентрирование примесей проводили следующим образом: 1,3 г окиси иттрия растворяли в 5-6 мл концентрированнои соляной кислоты. Раствор упаривали почти досуха, разбавляли 30 мл 0,1 N HCl , нагревали до 60-70°С и пропускали через предварительно нагретую до 40°С колонку со скоростью 0,8 мл/см²мин. Зона адсорбщии соответствует 5% загрузке колонки, что указывает на образование в верхней части колонки нормальной соли иттрия Y (Д2ЭГФК)₃.

Объем элюата измеряли при помощи счетчика капель (v капли = 0,05 мл). Примеси р.з.э. элюировали, как указывалось выше, 2,5 М НСС со скоростью 0,8 мл/см²мин. Первые 400 мл элюата (свободный объем) отбрасывали. Последующие 2100 мл поступали в испаритель, в котором скорость упаривания устанавливали равной скорости элюирования. Далее элюат собирали фракциями по 10 мл, в которых качественно по реакции с арсеназо- III обнаруживали начало выхода иттрия. Не содержащие иттрий фракции добавляли к концентрату редкоземельных примесей и все упаривали до 20 мл. Оставшийся в колонке иттрий и примеси тяжелых р.з.э. вымывали 6N НСС (3-4 свободных объема), после чего колонку промывали 0,1N НСС (1-2 свободных объема).

Выделение концентрата редкоземельных примесей из 1 г иттрия занимает 3 часа. Общее время, необходимое для концентрирования примесей и подготовки колонки к следующему опыту, составляет 6 часов. Существенный вклад в сокращение времени эксперимента вносит быстродействующий испаритель, позволяющий к концу элюирования иметь концентрат в малом объеме раствора (20 мл). Одновременно регенерируется соляная кислота, расход которой достигает 5 л (6 NHCl) на одно разделение.

При оптико-спектральном окончании анализа в упаренный элюат, содержащий редкоземельные примеси, вносили в качестве соосадителя 20 мг окиси иттрия. Обычно использовали анализируемую окись. Раствор упаривали почти досуха и растворяли в воде. Редкоземельные примеси соосаждали с иттрием в виде оксалатов, которые прокаливали до образования окиси. Окись иттрия смешивали со спектрально-чистым угольным порошком (1:1) и 15 мг смеси загружали в кратер анода. Фотографирование спектров проводили на спектрографе ДфС-13 с решеткой 1200 штр/мм. Время экспозиции – до полного испарения материала (150 сек). На одну фотопластинку фотографировали по два спектра каждой пробы и по два спектра каждого эталона. Всего использовали изть эталонов окиси иттрия с содержанием определяемых элементов от 5·10⁻⁴ % до 1·10⁻²%. В полученных спектрограммах фотометрировали аналитические линии определяемых элементов (Но -3398,98 Å, Dy - 3393,58 Å; Ть -3324,40 Å; Gd - 3350,48 Å) и фон вблизи этих линий. Определение неизвестных концентраций производили по градуировочным графикам, выражающим зависимость разности почернения линий и фона (S_λ - S_ф) от логарифма концентрации.

В случае активационного окончания анализа облученжый тепловыми нейтронами концентрат примесей р.з.э. разделяли на микрохроматографической колонке, используя градиентное элюирование а -оксиизобутиратом аммония $^{/10/}$. Схема используемой установки показана на рис. 2. Колонка (1) диаметром 2 мм и высотои 100-110 мм заполнена смолой Dowex 50 x8 в NH $_4^+$ - форме с размером зерен 20-25 микрон. Три последовательно соединенных сосуда V₁, V₂, V₃ служат для получения заданного изменения концентрации элюента. Перемешивание раствора в сосудах V₁ и V₂

6

осуществляется электромагнитнои импульсной мешалкой, состоящей из катушек (З) и запаянных в полиэтилен железных сердечников (2). Чтобы свести к минимуму "мертвый объем" колонки, который может вызвать нарушение заданного изменения концентрации элюента, раствор подается по тонкому шлангу; горлышко колонки заполнено тефлоновым валиком (4). Заполнение сосуда V₂ раствором производится через ввод (5). Скорость элюирования регулируется давлением. Для приготовления растворов элюента искользовали 2 М раствор а -оксиизобутирата аммония с рН =4,75.

В результате модельных разделений смесей микроколичеств р.з.э. (от но до La), содержащих радиоактивные изотопы, были найдены следующие оптимальные условия разделения: $V_1 = 5$ мл, $V_2 = 6$ мл, C $_1 = 0,13$ М, C $_2 = 0,19$ М, C $_3 = 1,5$ М, скорость элюврования 1 капля (v = 0,03 мл) за 40-50 сек.

Прошедший через экстракционную колонку раствор содержит 1-2 мг/л кремниевой кислоты, поэтому при нейтрализации аммиаком элюата, упаренного до 20 мл, выпадает осадок SiO₂. в H₂O , на котором количественно адсорбируются редкоземельные примеси. Полученный осадок отфильтровывали через стеклянный гидрофобизнрованный диметилдихросиланом фильтр № 2, промывали водой и р.з.э. десорбировали 1Н HCf (1-2 мл). 5% этого раствора упаривали в кварцевом бюксе, упаковывали в полиэтиленовую пленку и облучали в течение 20 часов в потоке тепловых нейтронов 1·10¹³ Н / см²сек. После облучения содержимое бюкса растворяли в 3-4 мл 0,1 М HCf и р.з.э. сорбировали 15-20 мг сульфокатновита. Смолу промывали 5 мл 0,15 М NH₄Cf, кодой и переносили в колонку. Затем проводили градиентное элюкрование р.з.э. а -оксинзобутиратом аммония. Активность капель измеряли на торцовом счетчике. Идентификацию р.з.э. проводили по месту вымывания на основании калибровочной кривой и дополнительно подтверждали по периодам полураспада изотопов и поглошению β -излучения в алюминиевых фильтрах.

Количественное содержание элементов определяли сравнением с активностью изотопов, выделенных из эталонной смеси, которую облучали и разделяли в идентичных условиях.

Результаты и обсуждение

Для определения кривых вымывания иттрия и редкоземельных примесей, а также воспроизводимости опытов на экстракциоино-хроматографическои колонке были проведены модельные разделения спектрально-чистого иттрия в микроколичеств р.э.э. меченых радиоактивными изотопами Tb , Dy и Ho . Результаты представлены в таблице 2 и на рис. 3.

Таблица З

Таблица 2

Воспроизводимость места вымывания из колонки примесей р.з.э. и иттрия

пика элементов			вымывания иттрия				
Тъ	Dy	Но					
942	1713	2300	2690	2 72 0	2560		
894	1760	2240	2750	2690	2690		
	1800		2662	2690	2699		
			2688				

Из кривых элюирования видно, что тербий и диспрозий практически полностью (> 90%) вымываются из колонки до появления иттрия, а гольмий только на 55±5%. Содержание иттрия в концентрате примесей, определенное активационным методом, не превышало 10 мкг. Это соответствует обогашению примесей в 10 ⁵ раз.

По спектрально-хроматографической методике были проанализированы девять образцов окиси иттрия на содержание гадолиния, тербия, диспрозия и гольмия (таблица 3). Кроме того были проведены анализы четырех образцов иттрия с добавками. Добавки вводили в раствор иттрия, который перед этим был дважды очишен от гольмия и более легких р.з.э. на экстракционно-хроматографической колонке (таблица 4).

В четырех образцах содержание лантана, церкя, празеодима, самария, европия, гадолиния и тербия определяли по активационно-хроматографической методике (таблица З). Следует заметить, что количественное определение содержания элементов в концентратах проводили параллельно оптико-спектральным и нейтронно-активационным методом, причем пробы передавали в защифрованном внде.

Чувствительность спектрального определения элементов, выделенных из 1 г иттрия, и нейтронно-активационного при использовании 1/20 части концентрата приведена в таблице 5.

Точность определения элементов от La до Dy по спектрально-хроматографической методике равна точности прямого спектрального анализа. Предварительное экстракционно-хроматографическое концентрирование примесеи р.з.э. дополнительных ошибок не вносит.

Коэффициент вариации, вычисленный по результатам анализа шифрованных проб с добавками, равен 19%.

8 '

Результаты спектрально-хроматографического и активационно-хроматографического анализа проб окиси иттрия

No No			Соде	ржание	примесе	й	10 ⁻⁴ %					
проб	La203	CeO2	Pr 6 011	Sm 2 0 3	E ^u 2 ⁰ 3		Gd 2 ⁰ 3	Тb	• ⁰ 7	Dy 20	3 Ho 2 C) 3
?	Α	A	A	A	А	A	С	A	с	С	С	
1	5	15	0,2	1	0,2	30	34	8	3, 5	6	50	
2	0,24	0,7	0,12	0,35	0,15	2	1,3	0,2	< 1	0,5	< 0.4	
3	1,1	0,7	0,3	6,5	1,1	10	10	0,7	< 1	0,4	< 0,4	
4	0,5	0,5	0,14	0,3	0,13	2	2,2	≈ 0 , 3	< 2	0,9	<1	
5							< 0,2	•	< 1	<0,2	<0,4	
6							< 0,2		< 1	< 0,2	<0,4	
7							< 0,2		< 1	< 0,2	<0,4	
8							< 0,2		<1	<0,2	<0,4	
9							0,25		< 1	1,2	<0,5	

Примечание: А - активационно-хроматографический анализ, С - спектрально-хроматографический анализ. Знак < означает, что примесь не обнаружена. Разные значения чувствительности объясняются различными исходными навесками: из-за недостатка проб чистого иттрия мы в некоторых случаях проводили опыты с навесками менее 1 г.</p>

Таблица 4

Результаты спектрально-хроматографического анализа по опытам с добавками

			Г	Іримеси	10 ⁻⁴ %			
№№ проб	Gd 2	D 3	Τb	4 ⁰ 7	Dy	2 ⁰ 3	Но	0 ₂ 0 ₃
	Добавл.	Найдено	Добавл.	Наядено	Добавл.	Найдено	Добавл.	Найдено
1	1,0	0,95	1,0	1,1	1,0	0,87	1,0	0,8
2	0,7	0,90	0,7	0,9	0,7	0,9	0,7	υ,8
3	1,0	1,4	1,0	0,95	1,0	1,1	1,0	1,1
4	2,0	2,1	-	-	2,0	1,8	2,0	1,8

Таблица 5

Чувствительность определения редкоземельных элементов в 1 г иттрия с предварительным концентрированием примесей (весовые %)

Ана	р.з.э. ализ		1	La	Ce	Pr	Nd
Оптикоспектраль- ное окончание			2	(1 -2) *10 ⁻⁵	(1-2) • 10 ⁻⁴	(1-2)·10 ⁻⁴	5·10 ⁻⁵
Ней ное	атроно-актива окончание	цион-	3	(1-2)+10 ⁻⁷	3• 10 ⁻⁶	(1-2)+10 ⁻⁷	-
1	Sm	Eu		Gd	ТЪ	Dy	Но
2	5•10 ⁻⁵	3•10 ⁻⁵		(1-2)-10 ⁻⁵	8•10 ⁻⁵	(1-2)-10 ⁻⁵	4 · 10 ⁻⁵
3	(1-2).10 ⁻⁷	1.10-8		(1-2).10 ⁻⁶	(1-2).10-6	_	-

<u>Выводы</u>

1. Разработана аппаратура и методики комбинированного анализа особочистых образцов иттрия на содержание примесей р.з.э. от лантана до гольмия.

2. Предварительное выделение суммы определяемых примесей для последующего спектрального анализа обеспечивает повышение чувствительности в 50-100 раз.

3. Нейтронная активация концентрата редкоземельных примесей с последующим их разделением на исносбменной колонке позволяет повысить чувствительность определения большинства элементов в 10²-10⁴ раз.

4. По разработанным методикам проведен анализ 9 проб чистой окисн иттрия, в которых прямым спектральным анализом примеси не были обнаружены. Получено удовлетворительное совпадение спектрально-хроматографического и активационно-хроматографического анализа.

Достоверность результатов спектрально-хроматографического анализа подтверждена определением р.з.э. в опытах с добавками.

Литература

- 1. Ш.Г. Меламед. Определение редкоземельных элементов методами эмиссионного спектрального акализа. Диссертация, М (1965).
- 2. А.В. Карякин, Л.И. Аникина, Л.А. Филаткина. Доклад на международном симпозиуме по чистым материалам. Дрезден, 1965.

 О.Ф. Саункки. Сб. "Передовой научно-технический и производственный опыт", вып. 6, тема 17, № Р-62 - 230/6, ГИНТИ, М 1962.

4. Э.Херрманн, Х.Гроссе-Рюкен, Н.А. Лебедев, В.А. Халкин. Радиохимия, 6, 756 (1964).

5. Ю.Босхолм, Х.Гроссе-Рюкен, Н.А. Лебедев, Э. Херрманн, В.А. Халкин. Доклад № Е-93 на 20-м конгрессе JUPAC , Москва (1865).

6. Ш.Г. Меламед, А.С. Костыгов, Т.В. Лишенко. Заводская лаборатория 30, 1339 (1964).

7.D.F.Peppard, G.W.Masson, J.L.Maier, W.J.Driscoll. J. Inorg. Nucl. Chem., 4, 334 (1957).

8. D.F.Peppard, J.F.Ferraro, G.W.Mason. J. Inorg. Nucl. Chem., 7, 231 (1958).

S.B.Savvin, A.A.Muk. Bull. Inst. Nucl. Sc., "Boris Kidrich", 1 2, 97 (1961).
M.Vobecky, A. Maštalka. Coll. Czech. Chem. Com., 28, 709 (1963).

Рукопись поступила в издательский отдел 22 марта 1966 г.



.

۰.

Рис. 1. Схема экстракционно-хроматографической колонки для разделения 1 г иттрия и микроколичеств гольмия и более легких р.з.э. (пояснения в тексте).



Рис. 2. Схема микрохроматографической колонки для разделения р.з.э., выделенных из иттрия (пояснения в тексте).

.

.

.



Рис. 3. Кривые вымывания 1 г Y и микроколичеств р.з.э., содержащих радиоактивные изотопы Но, Dy и Tb на экстракционно-хроматографической колонке. Колонка 50 ммх 450 мм. Экстрагент – ди-(2 этил-гексил) ортофосфорная кислота; носитель экстрагента – гидрофобизированный силикагель; элюент – 2,5 ■ НССС; с.