

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ДУБНА

Г 704

P12-87-684

Б.Горски, Н.И.Горский, К.Винде

МИКРОВЯЗКОСТЬ ИОНОВ И ВЫСАЛИВАНИЕ
ПРИ ЭКСТРАКЦИИ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И ТРАНСПЛУТОНИЕВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
РАЗЛИЧНЫМИ ЭКСТРАГЕНТАМИ

Направлено в Оргкомитет Международной
конференции по жидкостной экстракции,
Москва, 27 июня - 3 июля 1988 г.

6

1987

Метод экстракции чрезвычайно эффективен для разделения продуктов ядерных реакций. Фосфиноксиды и соли четвертичных аммониевых оснований с большим успехом применяются для количественной экстракции редкоземельных (РЗЭ) и трансплутониевых (ТПЭ) элементов с целью их концентрации и разделения. При высокоселективной экстракции РЗЭ и ТПЭ триоктилфосфиноксидом (ТОФ) из продуктов ядерных реакций и смесей элементов добавляются еще комплексообразователи как диэтилентриамино-пентаусусная (ДТПА) и молочная кислоты. В работе ¹ сообщены результаты экстракционных выделений РЗЭ и ТПЭ триоктилфосфиноксидом в присутствии ДТПА и молочной кислоты, а также аликоватом-336 с добавлением высаливателей. В настоящей работе делается попытка теоретического обобщения полученного к настоящему времени экспериментального материала по высаливанию РЗЭ и ТПЭ в процессах экстракции. Как известно, экстракционные системы сложны своей многокомпонентностью. Из-за чего строгий термодинамический анализ к ним еще не применим. Большое значение поэтому играют в настоящее время подходы, выявляющие те или иные экспериментальные закономерности эмпирическим путем. К примеру, для характеристики высаливающей способности неорганических солей с целью выявления закономерностей, часто используются такие ионные параметры как заряды, радиусы, гидратационные свойства ^{2,3}. Определенное преимущество дало бы использование физического свойства, комплексно характеризующего влияние иона на свойства растворителя, как, например, воды. Это бы уменьшило число свободных параметров системы и сделало бы зависимости более прозрачными. В качестве такого свойства по ряду причин, кажется, могла бы выступить микроповязкость иона $\eta_i^{4,5}$. Во-первых, эта величина характеризует количественно через вязкость суммарное влияние иона на свойства растворителя. Во-вторых, она в настоящее время легко доступна из независимых определений и в настоящее время выявлена более чем для 30 анионов и катионов (таблица I). В-третьих, как показала ее проверка экспериментальными данными ⁴ по электропроводности, энергиям активации по Самойлову, результатам ядерного магнитного резонанса, а также В-коэффициентам уравнения Даля-Джонса ⁵, она правильно отражает физическую сущность протекающих при гидратации ионов явлений. Кроме того, являясь кинетическим свойством вещества, она очень чувствительно реагирует на специфику взаимодействия иона с растворителем. Все это говорит в пользу микроповязкости в качестве параметра, способного правильно отразить и явления высаливания.

Таблица I

Вязкости гидратационных сфер (микровязкости - η_i)
для некоторых катионов

Катион	$\eta_i \cdot 10^4$ ($\text{kg m}^{-1}\text{c}^{-1}$)
Li^+	30,02
Cs^+	5,20
Mg^{2+}	44,42
Co^{2+}	38,89
Mn^{2+}	32,15
Ni^{2+}	36,98
Cu^{2+}	41,13
Zn^{2+}	34,65
Cd^{2+}	26,55
Pb^{2+}	20,43
Al^{3+}	76,61
Ce^{3+}	29,93

На рис. I и 2 представлены экспериментальные данные по вытеснению ионов РЗЭ и ТПЭ при экстракции с ТОФО в зависимости от микровязкости катиона-вытеснителя. Коэффициент распределения K_d брался при концентрации соли вытеснителя, равной 0,2 моль/л и 0,5 моль/л. Из рисунков хорошо видно, что в обеих системах просматривается регулярная зависимость $K_d = f(\eta_i)$: коэффициенты распределения растут с увеличением η_i иона вытеснителя. В случае Sc эта зависимость даже прямо пропорциональная. Данные таблицы II хорошо подтверждают этот вывод: нормированные коэффициенты распределения $K_d(\text{Al}^{3+})/K_d(\text{Sc})$ почти точно соответствуют приведенным микровязкостям $\eta_i(\text{Al}^{3+})/\eta_i$. Наблюдаемые небольшие отклонения можно отнести за счет ошибок определений K_d и η_i величин. Те же самые закономерности K_d от η_i наблюдаются и при экстракции Ce и Eu четвертичными аммониевыми основаниями (рис. 3). Резюмируя полученные здесь результаты по зависимости K_d от η_i , можно сделать вывод, что микровязкость является пригодным параметром для описания вытесняющей способности ионов в сложных многокомпонентных экстракционных системах. В будущих количественных теориях явления вытеснения микровязкость вполне может играть роль одной из основных характеристик ионов в растворе.




Рис. I. Зависимость K_d от микровязкости ионов вытеснителя:
водн. фаза: $\text{Sm}(\circ)$, 0,3 моль/л HNO_3 ; 0,2 моль/л
вытеснитель,
 $\text{Tb} (\times)$, 0,3 моль/л HNO_3 ; 0,5 моль/л
вытеснитель,
орг. фаза: 0,1 моль/л ТОФО в бензоле.




Рис. 2. Зависимость K_d для $\text{Am}(+)$, $\text{Cf} (-)$, $\text{Ce} (-)$,
 $\text{Sm}(0)$, $\text{Tb} (x)$, $\text{Tm} (\Delta)$ от микровязкости ионов вытеснителя η_i при экстракции 0,1 моль/л ТОФО в бензоле в присутствии 0,07 моль/л ДТПА и 1 моль/л молочной кислоты.

Таблица 2

Экстракция Sc 0,1 моль/л ТОФО в бензоле из растворов 0,07 моль/л ДТПА, 1,0 моль/л молочной кислоты

Высаливатель (i) (0,5 моль/л)	$\eta_i \cdot 10^4$ (кг м ⁻¹ с ⁻¹)	K _d	$\frac{\eta_{(Al^{3+})}}{\eta_i}$	$\frac{K_d(Al^{3+})}{K_d(i)}$
Al ³⁺	76,61	0,76	1	1
Cu ²⁺	41,13	0,40	1,86	1,9
Co ²⁺	38,89	0,37	1,99	2,0
Ni ²⁺	36,98	0,35	2,07	2,2
Zn ²⁺	34,65	0,34	2,12	2,2
Pb ²⁺	20,43	0,19	3,75	4,0




Рис. 3. Зависимость K_d Sc (x) и Eu (•) от микровязкости ионов высаливателя η_i при экстракции 40% аликоватом 336 в ксиоле.

Литература

1. Б.Горски, Ю.С.Короткин, В.Н.Косяков. Препринт ОИЯИ I2-86-787, Дубна 1986.
2. А.С.Соловкин. Высаливание и количественное описание экстракционных равновесий, Атомиздат, М., 1969.
3. Э.Г.Чудинов, С.В.Пирожков. ИАЭ-1904, Москва, 1969.
4. Н.Горский. Сообщение ОИЯИ Р17-80-14, Дубна, 1980.
5. N.Gorski, Z.Phys.Chem. (Leipzig), 264 (1983), 640.

Рукопись поступила в издательский отдел
II сентября 1987 года.

Горски Б., Горский Н.И., Винде К.

P12-87-684

Микровязкость ионов и высаливание при экстракции редкоземельных и трансплутониевых элементов различными экстрагентами

Исследовалось применение микровязкости - вязкости первых гидратационных сфер ионов - для описания эффектов высаливания в экстракционных системах. Определялась зависимость экстракции РЗЭ и ТПЭ триоктилфосфиноксидом и аликоватом 336 от микровязкостей ионов высаливателей. Результаты указывают на пригодность применения микровязкости для объяснения высаливающего действия катионов.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1987

Перевод авторов

Gorski B., Gorski N., Winde Chr.

P12-87-684

Microviscosity of Ions and Salting-out in the Extraction of Rare-Earth and Transplutonium Elements by Various Extragents

The use of microviscosity - the viscosity of the first hydration shell - of ions for the description of salting-out effect in extraction systems has been investigated. The dependences of the extraction of REE and TPE with trioctylphosphine oxide and aliquat 336 from the microviscosity of various ions as salting-out agent have been determined. The results indicate that it is possible to use the microviscosity for the explanation of salting-out action of cations.

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear Reactions, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1987