

ОбЪЄДИНЕННЫЙ Институт Ядерных Исследований

дубна

H 749

P3-87-578

1987

М.И.Новопольцев\*, Ю.Н.Покотиловский, И.Г.Шелкова

ВРЕМЯПРОЛЕТНАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ УЛЬТРАХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ НА ОСНОВЕ ТОНКОПЛЕНОЧНОГО ФЕРРОМАГНИТНОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ

Направлоно в журнал "Nuclear Instruments and Methods"

<sup>\*</sup>Мордовский государственный университет, Саранск

Малая энергия ( ~10<sup>-7</sup> эВ) ультрахолодных нейтронов (УХН) позволяет для модуляции потока использовать быстро переключаемое магнитное поле.

Принции действия и первая экспериментальная проверка такого затвора для УХН описаны в работах /1-3/.

Кратко принцип заключается в следующем. Энергия взаимодействия медленных нейтронов с веществом определнется выражением

$$U = U_{g0} \pm U_{\mu_{am_{e}}} = \frac{\hbar^{2}}{2m} 4\pi \sum_{L} N_{L} b_{L} \pm \mu B, \qquad (1)$$

где b<sub>L</sub>- когерентная длина рассеяния нейтронов на связанных ядрах средн, N<sub>L</sub> - число ядер в единице объема, m - масса нейтрона,  $\mu$  - магнитный момент нейтрона, B - магнитная индукция; знаки + и - соответствуют параллельной и антипараллельной ориентациям спина нейтрона и направления магнитной индукции.

Если чередущиеся слои ферромагнетика имеют существенно различающиеся коэрцитивные силы, то, соответственным образом изменяя внешнее магнитное поле, можно слои намагнитить через один в противо положных направлениях. В этом случае система слоев будет отражать нейтроны обекх поляризаций в дианазоне энергий  $U_{peS} = [U_{go} - U_{Mar}]$ при условии отсутствия адиабатического поворота спина нейтрона в промежутках между слоями. При намагничивании всех ферромагнитных слоев в одном направления затвор откриваетси, так что сквозь него могут проходить нейтроны со спином против поли с энергией выше  $U_{go} - U_{Marg.}$ . В /3/ описана работа таких затворов, состоящих из тонких,

В <sup>707</sup> описана работа таких затворов, состоящих из тонких, напыленных одна на другую ферромагнитных пленок. Пленки пермаллод (50% Ni +50% Fe ) и железа напылялись термически последоватольно (без разгерметизации) на поверхность полированных кремниеных пластин толщиной 0,38 мм, размером 2х2 см. В процессе напылония поддерживались следущие условия: вакуум 10<sup>-5</sup> Торр, температура подложки 200-250 С, магнитное поле в плоскости пленок ~ 50 3 - для улучшения магнитных свойств путем создания оси легкого намагнича. вания (одноосная анизотропия). Толщина ферромагнитных слоов 1000-2000 Å, при меньшей толщине значительно возрастала коорцитвиная сила. Между ферромагнитными слоями напылялись переходных одля

кремния толщиной ~ 2000 Å, в противном случае запирающее действие затвора не наблюдалось /3/.

Магнитные свойства полученных многослойных пленок исследовались с помощью вибрационного магнитометра.

Для многослойных пленок естественного состава нижняя граница пропускаемого спектра нейтронов U<sub>10</sub>.- U<sub>магн</sub>. составляла ~ 140 нэВ. Столь высокая в диапазоне УХН величина существенно уменьшала пропускание затвора в открытом состоянии. Например, описанный в /3/ 4-слойный ферромагнитный затвор в открытом состоянии ослаблял падающий поток (спектр падающих нейтронов заключался в диапазоне энергий 55+190 нэВ) в ~ 40 раз.

В настоящей работе описаны результаты исследования затворов, изготовленных из специальных изотопных смесей, понижающих граничную энергию затвора в открытом состоянии. Использовались следующие составы ферромагнитных слоев:

составы ферромагнитных слоев: "магнитомягкий" слой пермаллой Ге 50%+<sup>60</sup> Ni 50%, "магнитожесткий" слой <sup>54</sup> Fe 40%+ Для такого состава U<sub>30</sub>-U<sub>мени</sub> для каждого из слоев равен ~ 55 нэВ, что соответствует граничной энергии кремниевой подложки и разделяющих слоев.

\_ На рис. I показаны кривые пропускания для 2- и 4-слойного у затвора для УХН в интервале энергий 55+190 нэВ (точная форма



Рис.І. Кривые пропускания для 2-слойного (І) и четнрехслойного (2) затворов ультрахолодных нейтронов.

опоятра используемых нейтронов неизвестна).

Глубина модуляции - отношение скоростей счета в открытом и заиритом состояниях-составляла в данном случае 3,73<sup>±</sup> 0,3 для двух-

COLCREMENTING RHCTRTVI чачиями неследований **BHSJHOTEHA** 

слойного и I3,7<sup>±</sup>I,3 для четырехслойного затворов. Ослабление затворов в открытом состоянии, т.е. отношение скоростей счета нейтронов, прошедших через затвор и через чистую кремниевую пластину-подложку, составило соответственно 0,352<sup>±</sup>QOI6 и 0,365<sup>±</sup>0,017. Если учесть, что для идеального затвора за счет поляризации нейтронов пропускание должно быть равно 0,5, то ослабление за счет несовершенства затвора составило для четырехслойной системы 0,73<sup>±</sup>0,034. Одна из возможных причин – неточное соответствие состава изготовленного затвора расчетному из-за неравномерного по составу испарения смеси, это приводит к повышению граничной энергии по сравнению с расчетом. Другая возможная причина – окисление поверхности ферромагнетика может привести к тому же эффекту.

Для некоторых применений полученная глубина модуляции и ослабления потока нейтронов вполне удовлетворительна.

Бистродействие затвора определяется временем прохождения нейтрона через запирающий слой. Возможные применения описаны в /3/.

В настоящей работе мы использовали такой затвор для времяпролетной корреляционной спектрометрии УХЦ.

На рис.2 показан спектр по времени пролета нейтронов, прошедших через интерференционный фильтр /4-5/, структура которого указана на вставке к рис.2.



Рис.2. Спектр по времени пролета нейтронов, прошедших через интерференционный фильтр, схема которого показана на вставке.

Длина пролетной бази 106 см, период T = 0.4 с, длина псевдослучайной последовательности N = 127. Нейтроны регистрировались с помощью "всеволнового" детектора УХН с вращающимся гофрированным радиатором /6/. Стационарное магнитное поле ( ~ 10 Э), обеспечивающее запирание затвора, и импульсное поле, задаваемое псевдослучайной последовательностью (+20 Э), создавались при помощи соответствующих катушек Гельмгольца. Как и следовало ожидать, в спектре наблюдается изолированный пик при скорости нейтронов 5, I м·с<sup>-I</sup>, соответствующий квазисвязанному состоянию нейтрона при энергии I36 нэВ, образованному в алюминиевом промежутке между двумя потенциальными барьерами из меди.

В принципе, с использованием такого затвора может быть доститнуто весьма высокое энергетическое разрешение. При толщине запирающего слоя 2 мкм и скорости нейтрона в среде 2 м·с<sup>-1</sup> время пролета через запирающий слой составляет I мкс. При длительности открытого состояния IO мкс и длине пролетной базы I м при энергии IOO нэВ энергетическое разрешение составит IO<sup>-II</sup> эВ.

Существует, однако, принципиальный предел энергетического разрешения из-за соотношения неопределенностей  $\Delta E \cdot \Delta t \ge \frac{4}{2}$ :

$$\Delta E \geq \left(\frac{\$\hbar^2 E^{\$}}{m L^2}\right)^{1/4}, \qquad (2)$$

что в несколько раз ухудшает разрешение для рассмотренного примера. Корреляционная спектрометрия в этом случае особенно удобна, т.к. электронная модуляция обеспечивает точную синхронизацию модулятора и временного анализатора.

Возможно применение таких затворов и для наблюдения нестационарных квантово-механических явлений.

Измерения с нейтронами проводились частично на канале ультрахолодных нейтронов /7/ реактора ИР-8 Института атомной энергии им.И.В.Курчатова.

Авторы благодарны В.И.Морозову, Ю.Н.Панину и Е.В.Рогову за предоставление возможности проведения измерений.

## Литература

- I. Новопольцев М.И., Покотиловский Ю.Н.-Письма в **ПТФ**, 1979, т.5, с.II8I.
- 2. Новопольцев М.И., Покотиловский Ю.Н.- ШТФ, 1982, т. 6, с. 243.

- Новопольцев М.И., Покотиловский Ю.Н., Шелкова И.Г. ШТЭ, 1985, № 4, с. ЗІ.
- 4. Steinhauser K.-A. et al. Phys.Rev.Lett., 1980, 44, p.1306.
- 5. Новопольцев М.И., Покотиловский Ю.Н. Сообщение ОИЯИ РЗ-81-828, Дубна, 1981.
- Novopoltsev M.I., Pokotilovskii Yu.N. Nucl.Instr.Meth., 1980, 171, p.497.
- Морозов В.И., Панин Ю.Н., Рогов Е.В. Препринт ИАЭ-4410/2, М., ЦНИИатоминформ - 1987.

Рукопись поступила в издательский отдел 23 июля 1987 года.

Новопольцев М.И., Покотиловский Ю.Н., Шелкова И.Г.

P3-87-578

Времяпролетная спектрометрия ультрахолодных нейтронов на основе тонкопленочного ферромагнитного прерывателя

Исследованы многослойные тонкопленочные ферромагнитные затворы для ультрахолодных нейтронов. Затворы изготовлены методом термического испарения из специальных изотопных смесей ферромагнитных металлов /пермаллой-железо/. Достигнута глубина модуляции потока нейтронов ~14, пропускание затвора в открытом состоянии 0,36. Затвор применен для измерения методом времяпролетной корреляционной спектрометрии спектра нейтронов, прошедших через нейтронный интерференционный фильтр. Указаны возможные применения. Реально достижимо разрешение 10<sup>-11</sup> эВ.

Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1987

## Перевод О.С.Виноградовой

t.

Novopoltsev M.I., Pokotilovskij Yu.N., P3-87-578 Shelkova I.G. Time-of-Flight Spectroscopy of Ultracold Neutrons with a Thin Film Ferromagnetic Chopper

Multilayer thin film ferromagnetic shutters for ultracold neutrons are investigated. The shutters are manufactured by the method of thermal evaporation from special isotopic mixtures of ferromagnetic metals. The reached depth of modulation of the neutron flux ~14, the transmission through the opened shutter is 0.36. The shutter is used for the time-of-flight correlation measurement of the spectrum of neutrons transmitted through the neutron reference filter.

The investigation has been performed at the Laboratory of Neutrons Physics, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1987

6